

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Техпроект»**

Россия, 121087, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк,
ул Барклая, д. 6 стр. 5, пом. 8н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120
Регистрационный № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ17 от 2024-12-17

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Техпроект»

Г.В. Ульянов

«20» Июля 2026 г.



ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ
(анализа)

№97394-ТЕХП/ПБ-2026 от 20.07.2026

1	Объект	Звукоизоляционная плита AKUPROF "акустик комфорт"
2	Заказчик	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОГРЕСС», Адрес: Россия, 101000, г. Москва, муниципальный округ Басманный, Архангельский пер, д. 11/16 стр. 1, помещ. 1/1, ИНН: 9701044387, ОГРН: 1167746621130, телефон: +7 (985) 479-27-88, электронная почта: email* tskprogres@mail.ru
3	Изготовитель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОГРЕСС», Адрес: Россия, 101000, г. Москва, муниципальный округ Басманный, Архангельский пер, д. 11/16 стр. 1, помещ. 1/1, ИНН: 9701044387, ОГРН: 1167746621130, телефон: +7 (985) 479-27-88, электронная почта: email* tskprogres@mail.ru
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 97394 от 13 июля 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	13 июля 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	13 июля 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	13 июля 2026 г. – 20 июля 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 30244-94
9	Предоставленные (использованные) нормативные документы	ТУ 23.99.19-003-03343893-2026 Звукоизоляционные плиты AKUPROF. Технические условия
10	Результаты	Таблица №1

1 Описание образцов

Для испытания было изготовлено пять образцов. Перед проведением испытаний образцы подверглись кондиционированию в вентилируемом термошкафу при температуре +63°C в течение 24 часов, а затем охлаждены в эксикаторе.

2 Количество образцов

5 штук.

3 Ход испытания

3.1 Включение источника питания

3.2 Стабилизация печи

3.2.1 Средняя температура в печи установлена в диапазоне +745... +755 °C при максимальном отклонении +1,3 °C за 10 минут.

3.3 Установка образца в держатель

3.4 Установка термопары в центре и на поверхности образца

3.5 Помещение держателя образца в печь

3.6 Регистрация показаний

4 Результаты испытаний на горючесть

Таблица №1 – Результаты испытаний

Образец	Прирост температуры, °C			Потеря массы образца $\Delta m = m_n - m_k$		Продолжительность устойчивого пламенного горения образца t, с
	в печи $\Delta T_n = T_{пн} - T_{пк}$	на поверхности образца $\Delta T_{по} = T_{пон} - T_{пок}$	в центре образца $\Delta T_{ц} = T_{цон} - T_{цок}$	г	%	
1	3	2	2	0	0	0
2	2	1	2	0	0	0
3	1	3	1	0	0	0
4	2	3	1	0	0	0
5	1	2	1	0	0	0
средняя величина показателя	$\Delta T_n = 1,8$ °C	$\Delta T_{по} = 2,2$ °C	$\Delta T_{ц} = 1,4$ °C	$\Delta m = 0$ %		

Примечание: время испытания составило 30 минут с момента фиксации достижения температурного баланса для всех трёх термопар.

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Звукоизоляционная плита AKUPROF "акустик комфорт", выпускаемые ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОГРЕСС», Адрес: Россия, 101000, г. Москва, муниципальный округ Басманный, Архангельский пер, д. 11/16 стр. 1, помещ. 1/1, ИНН: 9701044387, ОГРН: 1167746621130, телефон: +7 (985) 479-27-88, электронная почта: email* tskprogres@mail.ru, **соответствуют:** Группе горючести - негорючие (НГ) по ГОСТ 30244-94.

Исполнитель



Н.С. Толкачев

За предоставленные заказчиком техническую документацию, материалы (данные) Испытательная лаборатория ООО «Техпроект» ответственности не несет. (п.7.8.2.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

*Применяется (или может быть применен) модифицированный метод (п.7.2.1.4 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) основанный на анализе технической документации, материалов (данных), предоставленных заказчиком.

Из-за особенностей представленной технической документации, материалов (данных) их полноты и достоверности полученные результаты могут отличаться от результатов, которые могут быть получены при проведении лабораторных и/или натурных испытаний.

Настоящий протокол распространяется только на указанные в нем объекты, подвергнутые исследованию (анализу).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Техпроект» (прим. п.7.8.2.1 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019).

Примечание: заключение оформлено по требованию Заказчика.