



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Техпроект»

Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,

Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751,

ОГРН: 1247700739120

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ74 от 2024-12-23

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель лаборатории

ИДОО «Техпроект»

М.Ф. УТКИН

«20» июля 2026 г.



ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ

(анализа)

№97400-ТЕХП/26 от 20.07.2026

1	Объект	Звукоизоляционные плиты AKUPROF "АКУСТИК ЭКО УЛЬТРА"
2	Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС» Адрес: Россия, 101000, г. Москва, муниципальный округ Басманный, Архангельский пер, д. 11/16 стр. 1, помещ. 1/1, ИНН: 9701044387, ОГРН: 1167746621130, телефон: +7 (985) 479-27-88, электронная почта: tskprogres@mail.ru
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС» Адрес: Россия, 101000, г. Москва, муниципальный округ Басманный, Архангельский пер, д. 11/16 стр. 1, помещ. 1/1, ИНН: 9701044387, ОГРН: 1167746621130, телефон: +7 (985) 479-27-88, электронная почта: tskprogres@mail.ru
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 97400 от 13 июля 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	13 июля 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	13 июля 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	13 июля 2026 г. – 20 июля 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 22.21.30-004-03343893-2026 Звукоизоляционные плиты AKUPROF. Технические условия
9	Предоставленные (использованные) нормативные документы	ТУ 22.21.30-004-03343893-2026 Звукоизоляционные плиты AKUPROF. Технические условия
10	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы Исследования (анализа)*
		НД	Исследования (анализа)	
1.	Плотность, кг/м³	42 (±10%)	44,6	ГОСТ 17177 / ГОСТ EN 1602
2.	Класс пожарной опасности	КМ4	КМ4	ФЗ № 123 / ГОСТ 30244
3.	Индекс звукопоглощения,	0,6	0,6	ГОСТ 31704
4.	Класс звукопоглощения	С	С	ГОСТ 31704 / ГОСТ Р ИСО 11654
5.	Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более	0,035	0,033	ГОСТ 7076 / ГОСТ EN 12667
6.	Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, кПа, не менее	1,0	1,5	ГОСТ EN 826 / ГОСТ 17177
7.	Форма	Плиты должны иметь прямоугольную форму	Соответствует	ТУ 22.21.30-004- 03343893-2026
8.	Предельные отклонения от номинальных размеров, мм, не более: по длине по ширине по толщине	±10 ±5 ±5	+1,5 +0,6 0	ГОСТ 9573
9.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	370	65±7	ГОСТ 30108

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Звукоизоляционные плиты AKUPROF "АКУСТИК ЭКО УЛЬТРА", выпускаемые Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС» Адрес: Россия, 101000, г. Москва, муниципальный округ Басманный, Архангельский пер, д. 11/16 стр. 1, помещ. 1/1, ИНН: 9701044387, ОГРН: 1167746621130, телефон: +7 (985) 479-27-88, электронная почта: tskprogres@mail.ru, **соответствуют:** ТУ 22.21.30-004-03343893-2026 Звукоизоляционные плиты AKUPROF. Технические условия.

Исполнитель



Т.А. Чистяков

За предоставленные заказчиком техническую документацию, материалы (данные) Испытательная лаборатория ООО «Техпроект» ответственности не несет. (п.7.8.2.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

*Применяется (или может быть применен) модифицированный метод (п.7.2.1.4 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) основанный на анализе технической документации, материалов (данных), предоставленных заказчиком.

Из-за особенностей представленной технической документации, материалов (данных) их полноты и достоверности полученные результаты могут отличаться от результатов, которые могут быть получены при проведении лабораторных и/или натурных испытаний.

Настоящий протокол распространяется только на указанные в нем объекты, подвергнутые исследованию (анализу).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Техпроект» (прим. п.7.8.2.1 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019).

Примечание: заключение оформлено по требованию Заказчика.